

SUELOS PROFESIONALES

PROCESO BIO NATURE



BIO NATURE

FONDO Y ACABADO: 2-3 x BIO NATURE (10:1 con Hardener BIO)

RESULTADO: Suelo de aspecto de madera ultra-natural.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Preparar la madera mediante lijado. Se recomienda refinar con grano fino para obtener mayor relleno y cubrición. Eliminar restos de suciedad, grasa, restos procedentes del lijado, etc. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

FONDO/ACABADO: APLICACIÓN: 2-3 x 80-100 gr/m² de BIO NATURE (10:1 Hardener BIO).

SECADO: En condiciones normales ≈ 2-4 h.

LIJADO Y REPINTADO ENTRE CAPAS:

Lijar con máquinas vibradoras, orbitales, pulidoras o a mano. No recomendado para lijado con máquinas de rodillo o banda. Efectuar lijados suaves entre manos con grano de lija fino (280 o superior). El uso de lijas conteniendo estearato o lijas de malla minimiza el embozamiento o llenado de las mismas. Se pueden aplicar manos sucesivas tras 4 horas de secado, pero con el objeto de obtener la mejor calidad es recomendable aplicar el acabado tras 16 horas de secado en las condiciones normales.

SECADO FINAL: Secado para pisar, 12-16 h. Secado para uso final 3-7 días. Una correcta ventilación puede acortar estos tiempos.

MANTENIMIENTO: Una vez seco y curado, para la limpieza se recomienda utilizar el limpiador Cleaner, sin empapar en exceso la superficie. No encharcar el suelo con agua.

