

SUELOS PROFESIONALES

PROCESO **COLOR** | TONOS OPACOS



COLOR (TONOS OPACOS)

FONDO PIGMENTADO: 2-3 x **PRIMER PROFESSIONAL WHITE/OTROS COLORES**
(10:1 con HARDENER SK)

ACABADO: 1-2 x **ELITE PROFESSIONAL** (10:1 con HARDENER SK)

RESULTADO: Suelo de color opaco (NCS, RAL, etc.).



PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Preparar la madera mediante lijado. Se recomienda refinar con grano fino para obtener mayor relleno y cubrición. Eliminar restos de suciedad, grasa, restos procedentes del lijado, etc. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

FONDO Y COLOR:

2-3 x **PRIMER PROFESSIONAL White** u otro color (consultar), mezclando 10:1 con Hardener SK.

SECADO:

En condiciones normales \approx 2-4 h.

LIJADO:

Lijar con máquinas vibradoras, orbitales, pulidoras o a mano. No recomendado para lijado con máquinas de rodillo o banda. Efectuar lijados suaves entre manos con grano de lija fino (280 o superior). El uso de lijas conteniendo estearato o lijas de malla minimiza el embozamiento o llenado de las mismas.

REPINTADO:

En condiciones normales, 4 horas. Para la aplicación de las manos de acabado y con objeto de obtener la mejor calidad es recomendable aplicar el acabado tras 16 horas de secado en las condiciones normales.

ACABADO:

APLICACIÓN: 80-100 gr/m² de **ELITE PROFESSIONAL** (10:1 Hardener SK). Lijado y repintado entre capas: Se pueden aplicar manos sucesivas tras 4 horas de secado.

SECADO FINAL:

Secado para pisar, 12-16 h. Secado para uso final 3-7 días. Una correcta ventilación puede acortar estos tiempos.

MANTENIMIENTO:

Una vez seco y curado, para la limpieza se recomienda utilizar el limpiador Cleaner, sin mojar en exceso la superficie. No encharcar el suelo con agua.

