

SUELOS PROFESIONALES

PROCESO DOMÉSTICO INTENSO



DOMÉSTICO INTENSO

TONO NATURAL

FONDO: 1 x PRIMER PLUS

ACABADO: 2 x STONE 2K
(10:1 con Hardener SK)

RESULTADO: Suelo para viviendas de tránsito alto de color neutro.



TONO TOSTADO

FONDO: 1 x PRIMER CLASS

ACABADO: 2 x STONE 2K
(10:1 con Hardener SK)

RESULTADO: Suelo para viviendas de tránsito alto de color tostado.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Preparar la madera mediante lijado. Se recomienda refinar con grano fino para obtener mayor relleno y cubrición. Eliminar restos de suciedad, grasa, restos procedentes del lijado, etc. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

FONDO: APLICACIÓN: 80-100 gr/m² de PRIMER PLUS o PRIMER CLASS.

SECADO: En condiciones normales ≈ 2-4 h.

LIJADO: Lijar con máquinas vibradoras, orbitales, pulidoras o a mano. No recomendado para lijado con máquinas de rodillo o banda. Efectuar lijados suaves entre manos con grano de lija fino (280 o superior). El uso de lijas conteniendo estearato o lijas de malla minimiza el embozamiento o llenado de las mismas.

REPINTADO: En condiciones normales, 4 horas. Para la aplicación de las manos de acabado y con objeto de obtener la mejor calidad es recomendable aplicar el acabado tras 16 horas de secado en las condiciones normales.

ACABADO: APLICACIÓN: 80-100 gr/m² de STONE 2K mezclando 10:1 el Hardener SK. Lijado y repintado entre capas: Se pueden aplicar manos sucesivas tras 4 horas de secado.

SECADO FINAL: Secado para pisar, 12-16 h. Secado para uso final 3-7 días. Una correcta ventilación puede acortar estos tiempos.

MANTENIMIENTO: Una vez seco y curado, para la limpieza se recomienda utilizar el limpiador Cleaner, sin empapar en exceso la superficie. No encharcar el suelo con agua.

