

SUELOS PROFESIONALES

PROCESO **EXÓTICO** | MADERAS DURAS TROPICALES



EXÓTICO (MADERAS DURAS TROPICALES)

FONDO Y ACABADO: 2-3 x ELITE PROFESSIONAL
(10:1 con HARDENER SK)

RESULTADO: Suelo de altas prestaciones. Destaca por su buena adherencia y altas resistencias.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Preparar la madera mediante lijado. Se recomienda refinar con grano fino para obtener mayor relleno y cubrición. Eliminar restos de suciedad, grasa, restos procedentes del lijado, etc. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

FONDO/ACABADO: APLICACIÓN: 2-3 x 80-100 gr/m² de ELITE PROFESSIONAL mezclando 10:1 el Hardener SK.

SECADO: En condiciones normales ≈ 2-4 h.

LIJADO Y REPINTADO ENTRE CAPAS:

Lijar con máquinas vibradoras, orbitales, pulidoras o a mano. No recomendado para lijado con máquinas de rodillo o banda. Efectuar lijados suaves entre manos con grano de lija fino (280 o superior). El uso de lijas conteniendo estearato o lijas de malla minimiza el embozamiento o llenado de las mismas.

Se pueden aplicar manos sucesivas tras 4 horas de secado, pero con el objeto de obtener la mejor calidad es recomendable aplicar el acabado tras 16 horas de secado en las condiciones normales.

SECADO FINAL: Secado para pisar, 12-16 h. Secado para uso final 3-7 días. Una correcta ventilación puede acortar estos tiempos.

MANTENIMIENTO: Una vez seco y curado, para la limpieza se recomienda utilizar el limpiador Cleaner, sin empapar en exceso la superficie. No encharcar el suelo con agua.

