

SUELOS PROFESIONALES

PROCESO EXTERIORES



EXTERIORES

FONDO Y ACABADO: 3 x DECK PROFESSIONAL (Color)
(10:1 con HARDENER SK)

RESULTADO: Para suelos de tarima exterior con alto tránsito.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE: Preparar la madera mediante lijado. Se recomienda refinar con grano fino para obtener mayor relleno y cobertura. Eliminar restos de suciedad, grasa, restos procedentes del lijado, etc. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

FONDO/ACABADO: APLICACIÓN: 3 x 80-100 gr/m² de DECK PROFESSIONAL (Color) mezclando 10:1 el Hardener SK.

SECADO: En condiciones normales ≈ 2-4 h.

LIJADO Y REPINTADO ENTRE CAPAS: Lijar con máquinas vibradoras, orbitales, pulidoras o a mano. No recomendado para lijado con máquinas de rodillo o banda. Efectuar lijados suaves entre manos con grano de lija fino (280 o superior). El uso de lijas conteniendo estearato o lijas de malla minimiza el embozamiento o llenado de las mismas. Se pueden aplicar manos sucesivas tras 4 horas de secado, pero con el objeto de obtener la mejor calidad es recomendable aplicar el acabado tras 16 horas de secado en las condiciones normales.

SECADO FINAL: Secado para pisar, 12-16 h. Secado para uso final 3-7 días. Una correcta ventilación puede acortar estos tiempos.

MANTENIMIENTO: Se realizará una vez se observen daños o síntomas de degradación. En función del tránsito este mantenimiento será más o menos frecuente. Se recomienda efectuar una revisión anual. Para realizar el mantenimiento se recomienda efectuar un lijado, limpiar los restos y proceder a la aplicación de una nueva mano de producto, preferiblemente ajustándose a la forma de las piezas de la tarima.

