

SUELOS PROFESIONALES

PROCESO IMAGINE



IMAGINE (TONOS SEMI-TRANSPARENTES)

TINTE: - **IMAGINE Blanco roto** (10% C-28)
- **IMAGINE: Castaño, Nogal, etc.**

FONDO: 1 x **PRIMER PROFESSIONAL** (10:1 con HARDENER SK)

ACABADO: 2 x **ELITE PROFESSIONAL** (10:1 con HARDENER SK)

RESULTADO: Suelos teñidos con gran pureza de tono y excelente solidez a la luz.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Preparar la madera mediante lijado. Se recomienda refinar con grano fino para obtener mayor relleno y cubrición. Eliminar restos de suciedad, grasa, restos procedentes del lijado, etc. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

COLOR: APLICACIÓN de IMAGINE a trapo (Dejar secar mínimo una noche).

FONDO: APLICACIÓN: 80-100 gr/m² de PRIMER PROFESSIONAL mezclando 10:1 el Hardener SK).

SECADO: En condiciones normales ≈ 2-4 h.

LIJADO: Lijar con máquinas vibradoras, orbitales, pulidoras o a mano. No recomendado para lijado con máquinas de rodillo o banda. Efectuar lijados suaves entre manos con grano de lija fino (280 o superior). El uso de lijas conteniendo estearato o lijas de malla minimiza el embozamiento o llenado de las mismas.

REPINTADO: En condiciones normales, 4 horas. Para la aplicación de las manos de acabado y con objeto de obtener la mejor calidad es recomendable aplicar el acabado tras 16 horas de secado en las condiciones normales.

ACABADO: APLICACIÓN: 80-100 gr/m² de ELITE PROFESSIONAL (10:1 Hardener SK). Lijado y repintado entre capas: Se pueden aplicar manos sucesivas tras 4 horas de secado.

SECADO FINAL: Secado para pisar, 12-16 h. Secado para uso final 3-7 días. Una correcta ventilación puede acortar estos tiempos.

MANTENIMIENTO: Una vez seco y curado, para la limpieza se recomienda utilizar el limpiador Cleaner, sin mojar en exceso la superficie. No encharcar el suelo con agua.

